



Holcim

Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. Tel. +39 031 616111
Via Volta, 1 Fax +39 031 616305
22046 Merone (CO) www.holcim.it
Italia



1200
14

Dichiarazione di Prestazioni

Rev. 07 del 22.05.2020

N° 94 1305-CPR-1200

Pietrisco Tipo 3 11/22 GC80/20 - GC85/20

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Aggregati per calcestruzzi, conglomerati bituminosi

UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004

Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l.

Piazzale Cadorna n° 6 - 20123 Milano (MI)

Unità Produttiva di via Papa Giovanni XXIII - 20096 Poglieto (MI)

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 2+

L'Organismo di Certificazione notificato ICMQ S.p.A. n°1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate	
		UNI EN 12620	UNI EN 13043
Aggregato grosso frantumato			
L1 Forma dei granuli			
.1	indice di appiattimento	<i>F</i> ₁₅	<i>F</i> ₁₀
.2	indice di forma	<i>S</i> ₁₅	<i>S</i> ₁₅
L2 Granulometria			
.1	designazione granulometrica	11/22	11/22
.2	categoria	<i>G</i> _C 80/20	<i>G</i> _C 85/20
.3	categoria tolleranze	-	<i>G</i> _{20/15}
L3 Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	2,70	2,70
L4 Assorbimento di acqua	%WA	0,80	-
L5 Pulizia			
.1 Contenuto in polveri		<i>f</i> _{1,5}	<i>f</i> _{0,5}
.2 Equivalente in sabbia		<i>SE</i> _{NR}	<i>SE</i> _{NR}
.3 Valore di blu		<i>MB</i> _{F NR}	<i>MB</i> _{F NR}
L6 Contenuto di conchiglie	SC	<i>NPD</i>	-
L7 Affinità ai leganti bituminosi	% grado di copertura	-	a 6h 58% a 24h 11% (bitume normale 50/70)
L8 Percentuale di particelle schiacciate /superfici frantumate	C	-	C50/10
L9 Resistenza alla frammentazione	LA	LA25	LA25
L10 Resistenza alla levigabilità / levigazione	VL / PSV	VL _{NPD}	PSV 47,5
L11 Resistenza all'abrasione superficiale	AAV	AAV _{NPD}	AAV 3,9
L12 Resistenza all'usura	<i>M</i> _{DE}	<i>M</i> _{DENPD}	<i>M</i> _{DE} 14,5
L13 Abrasione da pneumatici scolpiti/chiodati	<i>A</i> _N	<i>A</i> _{NPD}	ANR
L14 Resistenza allo shock termico	<i>V</i> _{LA} / <i>V</i> _{SZ}	-	VLA 0,5
L15 Composizione / contenuto			
.1 Cloruri	%C	0,001%	-
.2 Solfati solubili in acido	AS	AS _{0,2}	-
.3 Zolfo totale	%S	<1%	-
.4 Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Sostanza umica Acido fulvico Contaminanti organici Impurezze organiche leggere	NR NR NR 0,01%	- - - -
.5 Contenuto di carbonato	%CO ₂	1,76%	-
L16 Stabilità di volume			
.1 Ritiro per essiccamento	%WS	NR	NR
.2 Disintegrazione del silicato dicalcico		NR	NR
.3 Disintegrazione del ferro	V	V _{NR}	V _{NR}
L17 Sostanze pericolose			
.1 Emissione di radioattività			
.2 Rilascio di metalli pesanti			
.3 Rilascio di idrocarburi poliaromatici			
.4 Rilascio di altre sostanze			
L18 Resistenza al gelo-disgelo dell'aggregato grosso			
.1 Assorbimento di acqua	%WA	-	WA241
.2 Resistenza al gelo-disgelo	F	F1	-
L19 Durabilità alla reazione alcali-silice		Non Reattivo	-

La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del Produttore.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Merone, 11 22 maggio 2020

Il Legale Rappresentante:
Calogero Santamaria

Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. - Sede legale: 20123 Milano - Piazzale Cadorna, 6
Amministrazione: 22046 Merone (CO) - Via Volta, 1 - Tel. 031 616111 - Fax 031 616334
Tribunale Milano: R.I. 10323800150 - C.C.I.A.A. Milano: R.E.A. 1378178 - C.Fisc. e P.I. 10323800150
Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 10.920.418,88 - Direzione e coordinamento: Holcim (Italia) S.p.A.
Documento HAGGCLS001-b

Forza. Azione. Passione.