



Dichiarazione di Prestazioni

Rev. 13 del 20.02.2019

N° 67 1305-CPR-0338

Ghiaietto Tipo 2 8/14 GC80/20

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Aggregati per calcestruzzi, conglomerati bituminosi

UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004

Unità Produttiva di via privata cava Trombetta - 20090 Segrate (MI)

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 2+

L'Organismo di Certificazione notificato ICMQ S.p.A. n°1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata	
		UNI EN 12620	UNI EN 13043
Aggregato naturale frantumato			
L1 Forma dei granuli			
.1	indice di appiattimento	<i>F10</i>	<i>F10</i>
.2	indice di forma	<i>S15</i>	<i>S15</i>
L2 Granulometria			
.1	designazione granulometrica	<i>8/14</i>	<i>8/14</i>
.2	categoria	<i>GC80/20</i>	<i>GC85/20</i>
.3	categoria tolleranze	-	<i>G20/15</i>
L3 Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	<i>2,61</i>	<i>2,61</i>
L4 Assorbimento di acqua	%WA	<i>2,25</i>	-
L5 Pulizia			
.1	Contenuto in polveri	<i>f1,5</i>	<i>f2</i>
.2	Equivalente in sabbia	<i>SENR</i>	<i>SENR</i>
.3	Valore di blu	<i>MBNR</i>	<i>MBNR</i>
L6 Contenuto di conchiglie	SC	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>
L7 Affinità ai leganti bituminosi	% grado di copertura	-	<i>a 6h 61% a 24h 41% (bitume normale 50/70)</i>
L8 Percentuale di particelle schiacciate /superfici frantumate	C	-	<i>C50/30</i>
L9 Resistenza alla frammentazione	LA	<i>LA30</i>	<i>LA30</i>
L10 Resistenza alla levigabilità / levigazione	VL / PSV	-	<i>PSV 37,5</i>
L11 Resistenza all'abrasione superficiale	AAV	<i>AAV7,1</i>	<i>AAV7,1</i>
L12 Resistenza all'usura	M _{DE}	<i>MDE 10,8</i>	<i>MDE 10,8</i>
L13 Abrasione da pneumatici scolpiti/chiodati	A _N	-	<i>ANR</i>
L14 Resistenza allo shock termico	V _{LA} / V _{SZ}	-	<i>VLA 1,8</i>
L15 Composizione / contenuto			
.1	Cloruri	<i>0,035%</i>	<i>0,035%</i>
.2	Solfati solubili in acido	<i>AS0,2</i>	<i>AS0,2</i>
.3	Zolfo totale	<i><1%</i>	<i><1%</i>
.4	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Sostanza umica	<i>NR</i>
		Acido fulvico	-
		Contaminanti organici	<i>NR</i>
		Impurezze organiche leggere	<i>0,04%</i>
.5	Contenuto di carbonato	<i>1,19%</i>	-
L16 Stabilità di volume		<i>NR</i>	-
.1	Ritiro per essiccamento	%WS	
.2	Disintegrazione del silicato dicalcico	<i>NR</i>	<i>NR</i>
.3	Disintegrazione del ferro	<i>NR</i>	<i>NR</i>
L17 Sostanze pericolose	V	<i>VNR</i>	<i>VNR</i>
.1	Emissione di radioattività	<i>Assenti</i>	
.2	Rilascio di metalli pesanti		
.3	Rilascio di idrocarburi		
.4	polliaromatici		
.5	Rilascio di altre sostanze		
L18 Resistenza al gelo-disgelo dell'aggregato grosso			
.1	Assorbimento di acqua	%WA	-
.2	Resistenza al gelo-disgelo	F	<i>F2</i>
L19 Durabilità alla reazione alcali-silice		<i>Non Reattivo</i>	-

La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del Produttore.
Firmato a nome e per conto del produttore:

Merone, li 20 febbraio 2019

Il Legale Rappresentante:
Calogero Santamaria