



Dichiarazione di Prestazioni

Rev. 09 del 20.02.2019

N° 75 1305-CPR-0892

Pietrisco Tipo 3 11/22 GC80/20 - GC85/20

Aggregati per calcestruzzi, conglomerati bituminosi

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004

Piazzale Cadorna n° 6 - 20123 Milano (MI)

Unità Produttiva di Cascina La Bolla – Spinetta Marengo (AL)

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 2+
L'Organismo di Certificazione notificato ICMQ S.p.A. n°1305 ha rilasciato il certificato di conformità
del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata	
		UNI EN 12620	UNI EN 13043
Aggregato naturale frantumato			
L1 Forma dei granuli			
.1	indice di appiattimento	<i>F15</i>	<i>F10</i>
.2	indice di forma	<i>S15</i>	<i>S15</i>
L2 Granulometria			
.1	designazione granulometrica		11/22
.2	categoria	G_c80/20	G_c85/20
.3	categoria tolleranze		G_{20/15}
L3 Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	2,65	2,65
L4 Assorbimento di acqua	%WA	1,74	-
L5 Pulizia			
.1	Contenuto in polveri	<i>f1,5</i>	<i>f1</i>
.2	Equivalente in sabbia	<i>SE_{NR}</i>	<i>SE_{NR}</i>
.3	Valore di blu	<i>MB_FNR</i>	<i>MB_FNR</i>
L6 Contenuto di conchiglie	SC	<i>NPD</i>	-
L7 Affinità ai leganti bituminosi	% grado di copertura	-	a 6h 83% a 24h 58% <i>(bitume normale 50/70)</i>
L8 Percentuale di particelle schiacciate /superfici frantumate	C	-	C50/10
L9 Resistenza alla frammentazione	LA	LA25	LA25
L10 Resistenza alla levigabilità / levigazione	VL / PSV	<i>VLNPD</i>	<i>PSV 43,5</i>
L11 Resistenza all'abrasione superficiale	AAV	<i>AAVNP</i>	<i>AAV 7,1</i>
L12 Resistenza all'usura	M _{DE}	<i>M_{DE}NPD</i>	<i>M_{DE} 17,7</i>
L13 Abrasione da pneumatici scolpiti/chiodati	A _N	<i>ANPD</i>	<i>ANR</i>
L14 Resistenza allo shock termico	V _{LA} / V _{SZ}	-	VLA 0,1
L15 Composizione / contenuto			
.1	Cloruri	%C	<0,01%
.2	Solfati solubili in acido	AS	AS0,2
.3	Zolfo totale	%S	<1%
.4	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Sostanza umica	NR
		Acido fulvico	NR
		Contaminanti organici	NR
		Impurezze organiche leggere	0,04%
.5	Contenuto di carbonato	%CO ₂	0,79%
L16 Stabilità di volume			
.1	Ritiro per essiccamento	%WS	NR
.2	Disintegrazione del silicato dicalcico		NR
.3	Disintegrazione del ferro	V	V_{NR}
L17 Sostanze pericolose			
.1	Emissione di radioattività		Assenti
.2	Rilascio di metalli pesanti		
.3	Rilascio di idrocarburi poliaromatici		
.4	Rilascio di altre sostanze		
L18 Resistenza al gelo-disgelo dell'aggregato grosso			
.1	Assorbimento di acqua	%WA	WA242
.2	Resistenza al gelo-disgelo	F	F1
L19 Durabilità alla reazione alcali-silice			Non Reattivo

La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del Produttore.
Firmato a nome e per conto del produttore:

Merone, li 20 febbraio 2019

Il Legale Rappresentante:
Calogero Santamaria

