



Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. Tel. +39 031 616111
Via Volta, 1 Fax +39 031 616305
22046 Merone (CO) www.holcim.it
Italia

Rev. 07 del 29.05.2015



Dichiarazione di Prestazioni

N° 74 1305-CPR-0892

Pietrisco Tipo 2 4/14 GC90/15 - GC85/20

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011

Aggregati per calcestruzzi, conglomerati bituminosi

UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004

Unità Produttiva di Cascina La Bolla – Spinetta Marengo (AL)

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 2+

L'Organismo di Certificazione notificato ICMQ S.p.A. n°1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata	
		UNI EN 12620	UNI EN 13043
Aggregato naturale frantumato			
L1 Forma dei granuli			
.1	Indice di appiattimento	<i>F15</i>	<i>F15</i>
.2	Indice di forma	<i>S15</i>	<i>S15</i>
L2 Granulometria			
.1	designazione granulometrica	<i>4/14</i>	<i>4/14</i>
.2	categoria	<i>G_C90/15</i>	<i>G_C85/20</i>
.3	categoria tolleranze	<i>G_T15</i>	<i>G_T20/15</i>
L3 Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	<i>2,63</i>	<i>2,63</i>
L4 Assorbimento di acqua	%WA	<i>1,84</i>	-
L5 Pulizia			
.1	Contenuto in polveri	<i>f_{1,5}</i>	<i>f₁</i>
.2	Equivalente in sabbia	<i>SE_{NR}</i>	<i>SE_{NR}</i>
.3	Valore di blu	<i>MB_FNR</i>	<i>MB_FNR</i>
L6 Contenuto di conchiglie	SC	<i>NP</i>	-
L7 Affinità ai leganti bituminosi	% grado di copertura	-	<i>100%</i>
L8 Percentuale di particelle schiacciate /superfici frantumate	C	-	<i>C_{90/1}</i>
L9 Resistenza alla frammentazione	LA	<i>LA₂₅</i>	<i>LA₂₅</i>
L10 Resistenza alla levigabilità / levigazione	VL / PSV	<i>VL_{NP}</i>	<i>PSV₄₄</i>
L11 Resistenza all'abrasione superficiale	AAV	<i>AAV_{NP}</i>	<i>AAV₁₀</i>
L12 Resistenza all'usura	M _{DE}	<i>M_{DE}NP</i>	<i>MDE₂₀</i>
L13 Abrasione da pneumatici scolpiti/chiodati	A _N	<i>A_{NR}</i>	<i>A_{NR}</i>
L14 Resistenza allo shock termico	V _{LA} / V _{SZ}	-	<i>VLA_{1,1}</i>
L15 Composizione / contenuto			
.1	Cloruri	%C	<i><0,03%</i>
.2	Solfati solubili in acido	AS	<i>AS_{0,2}</i>
.3	Zolfo totale	%S	<i><1%</i>
.4	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Sostanza umica	-
		Acido fulvico	<i>NR</i>
		Contaminanti organici	<i>NR</i>
		Impurezze organiche leggere	<i>NR</i>
.5	Contenuto di carbonato	%CO ₂	<i>NR</i>
L16 Stabilità di volume			
.1	Ritiro per essiccamento	%WS	<i>NR</i>
.2	Disintegrazione del silicato dicalcico		<i>NR</i>
.3	Disintegrazione del ferro	V	<i>NR</i>
L17 Sostanze pericolose		<i>V_{NR}</i>	<i>V_{NR}</i>
.1	Emissione di radioattività		<i>Assenti</i>
.2	Rilascio di metalli pesanti		
.3	Rilascio di idrocarburi poliaromatici		
.4	Rilascio di altre sostanze		
L18 Resistenza al gelo-disgelo dell'aggregato grosso			
.1	Assorbimento di acqua	%WA	-
.2	Resistenza al gelo-disgelo	F	<i>WA₂₄2</i>
L19 Durabilità alla reazione alcali-silice		<i>F₁</i>	-
		<i><0,05%</i>	-

La prestazione del prodotto identificato è conforme alla prestazione dichiarata.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del Produttore.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Merone, li 29 maggio 2015

Il Legale Rappresentante:
Calogero Sant'Amalia

Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. - Sede legale: 20123 Milano - Corso Magenta, 56 - Tel. 02 48193303 - Fax 02 48518676
Amministrazione: 22046 Merone (CO) - Via Volta, 1 - Tel. 031 616111 - Fax 031 616334
Tribunale Milano: R.I. 10323800150 - C.C.I.A.A. Milano: R.E.A. 1378178 - C. Fisc. e P.I. 10323800150
Capitale Sociale: sottoscritto e versato € 10.920.418,88 - Direzione e coordinamento: Holcim (Italia) S.p.A.
Documento HAGGCLS008-a

Forza. Azione. Passione.

